



Zone du Verney
CH - 1920 Martigny
Tél. : 027 / 722 99 70
E-mail : info@labco-vs.ch
Site : www.labco-vs.ch

Essais sur béton durci

Code

Opérateur

Commettant

nom/adresse : _____

responsable : _____

tél., fax, mail : _____

Ouvrage / objet

chantier : _____

partie, étape : _____

Date de fabrication :

Confection par :

Béton

- classe : _____

- liant : _____

- granulat : _____

- adjonction : _____

- centrale : _____

- dosage : _____ [kg/m³]

- provenance : _____

- N° de formule :

Echantillons reçus

Sorte : _____

Dimension : _____

Nombre : _____

Essais

N° Labco

Nombre

Âge

Compression :

Autre :

Vitesse de charge

[kN/s]

cube 150/150/150 [mm]

14 ± 9

cube 200/200/200 [mm]

24 ± 16

carotte Ø 50 [mm]

1.2 ± 0.8

carotte Ø 100 [mm]

4.7 ± 3.1


Résultat d'essai

M_{étrier} [g]

Date de réception :

Echantillon									
Date d'essai									
Âge [j]									
M _{sec} [g]									
M _{eau} [g]									
Compr. [N/mm ²]									

RUPTURE CORRECTE



RUPTURE INCORRECTE

